Техническая документация Quickline QF-2660 Шпатлевка с алюминиевым наполнителем

Описание	**Quickline Aluminium Stopper, QF-2660–** полужесткая полиэфирная шпатлевка с алюминиевой пудрой. Обладает повышенной термостойкостью, обеспечивает высокую эластичность покрытия, отличается минимальной усадкой.			
Продукт	Шпатлевка: Отвердитель:	QF-2660 Quickline Шпатлевка с алюминиевым наполнителем SHA305 Quickline Отвердитель		
Поверхности для нанесения	- Голый металл: сталь, гальванизированная сталь и алюминий - Жёсткий пластик усиленный стекловолокном и АБС пластик			
Подготовка поверхности		Голый металл: механическое шлифование абразивом P80-P180		Тщательно обезжирить поверхность до и после шлифования. Перед нанесением шпатлевки поверхность должна полностью высохнуть
Пропорции	Шпатлевка Quickline QF-2660 Отвердитель Quickline SHA305		По весу: 100 Частей 2 – 3 Части	
	Время жизни: 4 – 5 мин., в зависимости от температуры и количества отвердителя			
Нанесение	Используйте шпатель. Нанесите один или несколько слоев не более 5 мм (миллиметров).			
Сушка	Шпатлевка сохнет 20 – 30 мин. при 20ºC. I.R - Коротковолновая 2 – 3 мин.* - Средневолновая 5 – 7 мин.* * В зависимости от используемого оборудования			
Обработка	Сухое ручное шлифование: P80 – P180			
Последующее покрытие	На данную шпатлевку можно наносить универсальную шпатлевку Quickline (QF-2620), мелкозернистую шпатлевку (QF-2650), жидкую шпатлевку (QP-3700). Также на эту шпатлевку допускается наносить 2К Антикоррозионный грунт Quickline (QP-3100), эпоксидный грунт Quickline (QP-3200) или грунт-наполнитель Quickline (QP-3400, QP-3405 или QP-3407)			
Примечание: Промойте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline или любого другого подходящего разбавителя.				
Содержание летучих органических веществ (VOC) Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 250 г в литре готового к применению материала.				

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries
Россия, 117587, г. Москва,
Варшавское ш. 118, корпус 1.
Тел. +7(495) 213 31 07