



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Информация о продукте

DELTRON вспомогательные материалы

D818 ускоритель

D885 удлинитель времени жизни и ускоритель времени сушки

D886 удлинитель времени жизни

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

D818 добавка, сокращающая время реакции между готовой эмалью и отвердителем. Она добавляется в готовую смесь перед нанесением. Используется при низких температурах и/или небольших ремонтах.

D885 добавка, обеспечивающая короткое время сушки и увеличенное время жизни смеси. Эмаль сохнет быстрее на ремонтируемом участке, но ее вязкость позволит Вам работать в течение более длительного времени.

D886 добавка, увеличивающая время жизни готовых 2К смесей, сохраняет их номинальную вязкость и позволяет работать в течение более длительного времени. D886 не имеет никакого влияния на 'поведение' краски, на процесс нанесения или на время сушки.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Смотрите инструкции к соответствующим продуктам.


Тщательно очистите окрашиваемую поверхность PPG чистящим средством; смотрите инструкцию: [PDS_PPG_Cleaners](#).

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

D818*

Пропорция:

D818 добавляется в готовую смесь в пропорции:



(A) Готовая смесь

1 л

(B) D818

12 мл или 10 гр. или 2 колпачка

* Смотрите инструкции к соответствующим продуктам.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

D885/D886

Пропорция:

D885, удлинитель времени жизни и ускоритель времени сушки и D886, удлинитель времени жизни поставляются в 1-литровых пластмассовых емкостях объемом 250 мл. Оба продукта смешиваются в собственных емкостях с Deltron растворителем в пропорции:



(A) D885/D886

250 мл

(B) Deltron растворитель**

до 1 литра по объему

** Растворитель:

- Откройте новую емкость с D885/ D886
- Добавьте Deltron растворитель (D807, D808, D812 или D869). Уровень смеси должен остановиться на 3 см ниже видимой метки.
- Закройте емкость и хорошо перемешайте полученную смесь.
- Используйте эту смесь в качестве обычного растворителя, сохраняя рекомендованные пропорции растворителя для каждого продукта согласно документации.




СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ D818 и D885 с Deltron грунтами.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ D818, D885, D886 с Deltron BC или Envirobase.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ D818 с D893 лаком.
- Чрезмерные количества D818 приводят к потере блеска.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПИСТОЛЕТОВ

После работы очистите использованное оборудование Deltron растворителями или подходящими жидкостями для очистки.



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб понесенный вследствие неправильного применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны). Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки высыхания.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie)
ul. Bodycha 47
05-816 Warszawa-Michałowice
Poland

Telephone: (+48 22) 753 03 10
Fax: (+48 22) 753 03 13
<http://www.ppgrefinish.com>