

Информация о продукции

DELFLFLEET

F397 Антикоррозийный травящий грунт
F368 Реактивный разбавитель

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Антикоррозийный травящий грунт Delfleet разработан для обеспечения максимальной адгезии с широким спектром поверхностей, включая алюминий. Он придает металлическим поверхностям отличную антикоррозийную стойкость.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Антикоррозийный травящий грунт Delfleet можно использовать на голой стали, алюминии, цинке и гальванизированной стали. Его не следует наносить на плохо сохранившиеся лакокрасочные покрытия.



Поверхность

Новая сталь горячей прокатки:

Новая сталь холодной прокатки:

Голая сталь:



Гальванизированная сталь:

Цинк:

Алюминий и сплавы:

Шлифование

Пескоструйное

P80 - 120 (сухое)

P80 - 120 (сухое)

P400 (сухое)

Scotchbrite

P280 - 320 (сухое)

Обезжиривание

Нет

Все поверхности должны быть тщательно обезжирены соответствующим очистителем поверхности PPG (см. список ниже)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ОЧИСТИТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТИ

Код

D845

Продукт

DX310 Обезжириватель сильного действия

D837

DX330 Спиртовой промыватель


D842

DX380 Очиститель с низким содержанием ЛОВ

Применение

Для использования в качестве первичного очистителя на первой стадии ремонта. Использовать перед началом любых работ. Пригоден для удаления грязи, жира и других загрязнений до или во время покраски. Специально разработан для загрязнений после шлифования, и в местах, где выброс летучих веществ д.б. минимальным.

ПРИМЕНЕНИЕ



Пропорции смешивания:

F397
F368

Обычное

1 часть
1 часть


HVLP

F397
F368

1 часть
1 часть

Срок годности при 20 °C:


Не используйте спустя 24 часа после смешивания. По прошествии этого времени антикоррозионные свойства существенно уменьшатся.



Вязкость распыления:

15 сек. DIN4 / 20°C

15 сек. DIN4 / 20°C



Калибр пульверизатора:

1.4 - 1.6 мм

Всасывание
Самотек

1.6 мм
1.3 мм

Давление подачи:


4 бара

Следуйте указаниям
производителя
пульверизатора

Количество слоев:

1 ровный слой

1 ровный слой




*Время испарения
при 20 °C*

перед грунтованием:

30 минут

30 минут

ПРИМЕНЕНИЕ



*Время высыхания:
От пыли при 20 °С:*

Обычное

HVLP

15 минут

15 минут

Антикоррозийный травящий грунт Delfleet должен
быть покрыт в течении 8 часов

*Общая толщина сухой
пленки:*

Минимум:

4μm

4μm

Максимум:

8μm

8μm

*Площадь покрытия**:*

12 м² / л

12 м² / л

****** Приблизительная площадь покрытия литром готовой смеси,
обеспечивающим толщину сухой пленки 50μm.



*Последующие
покрытия:*

Эпоксидные грунты Delfleet или 2K грунты Delfleet

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Для достижения оптимальных результатов, рекомендуется использовать антикоррозийный травящий грунт F397 в системе с 2K верхним покрытием.

Не рекомендуется применять данный материал в условиях высокой влажности (>80%) или низкой температуры (<18°C).

Использование оборудования HVLP позволяет понизить расход материалов приблизительно на 10% в зависимости от марки и модели используемого оборудования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. Руководство по технике безопасности для инструкций по мерам предосторожности, технике безопасности и условиям хранения.

Этот продукт предназначен только для профессионального использования.

Все данные приведены исключительно в целях информации.

Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный вследствие такого применения (кроме летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).

Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и последовательной доработкой нашей продукции.

Указанные сроки высыхания являются средними показателями при температуре воздуха 20°C. Толщина пленки, влажность и температура в цеху могут повлиять на сроки высыхания.



PPG (AUSTRIA) HANDELS GMBH
RAUTENWEG 15,
A-1220 VIENNA (ВЕНА)
AUSTRIA (АВСТРИЯ)
Tel/Телефон: +43 1 256 6303
Fax/Факс: +43 1 256 631 331