






Описание	Quickline QC-7200 – двухкомпонентный, быстросохнущий акрил-уретановый прозрачный лак со средним содержанием сухого остатка. Рекомендован для выполнения мелких и средних ремонтов (до нескольких деталей).		
Продукт и добавки	Лак:	QC-7200	Лак Quickline MS
	Отвердитель:	QH-4220	Отвердитель Quickline MS Стандартный
Подготовка поверхности	См. техническую документацию на базовую эмаль Quickline - RMQB . Примечания: – Максимально допустимое время выдержки нанесенного базового слоя перед нанесением лака QC-7200 составляет 24 часа. Если вы собираетесь наносить лак по истечении этого времени, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали. – Непосредственно перед нанесением лака обработайте поверхность базовой эмали липкой салфеткой. Лак QC-7200 MS не рекомендован для нанесения поверх водоразбавляемых базовых эмалей.		
Смешивание		Лак Quickline MS QC-7200 Отвердитель Quickline QH-4220 Время жизни готовой смеси:	По объему: 2 части 1 часть 4 часа
Краскопульт		Стандартный: HVLP:	Сопло 1.6 – 1.8 мм, давление воздуха – 3-4 бара Сопло 1.2 – 1.5 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопульты
Нанесение		Нанесите 2 стандартных одинарных слоя. Толщина сухой пленки покрытия – 45-55 мкм.	
Межслойная сушка		5 – 10 минут между слоями при 21°C	
Сушка		Воздушная сушка при 21°C: Принудительная сушка:	От пыли: Монтажная прочность: При 50°C Монтажная прочность: 45-60 мин 16 часов 20 мин после остывания детали
Примечания: Очистка оборудования – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя. Утилизация отходов – в соответствии с местным законодательством.			

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775