




Описание	Quickline 1K Primer, QP-3000 – однокомпонентный аэрозольный грунт, предназначенный для выполнения точечных ремонтов. На покрытие QP-3000 могут наноситься эмали Quickline.	
Продукт	Праймер:	QP-3000 Quickline 1K праймер
Поверхности пригодные для нанесения	-Голый металл: сталь -Заводские грунты -Старое покрытие в хорошем состоянии	
Подготовка поверхности	Необходимо тщательное обезжиривание до и после обработки. Поверхность необходимо обработать абразивом P320 или красным материалом для матирования. Используйте обезжириватель QA-1000.	
 Шлифование	Поставляется готовым к употреблению. Встряхните аэрозольный балончик максимум за 1 мин. до применения. После применения переверните балончик и кратко надавите на распылительную головку для прочистки сопла.	
 Нанесение	Распылять на расстоянии 15-25 см. 2 обычных слоя (толщина покрытия приблизительно 25мкм)	
 Межслойная выдержка	3-5 мин. При температуре 20°C	
 Сушка	15-20 мин. при 20°C	
 Последующие слои	Эмали Quickline можно наносить непосредственно Quickline 1K праймер. В случаях, когда необходимо увеличение толщины покрытия, нанесите на грунт Quickline 1K праймер грунт-наполнитель Quickline 2K Build Primer.	
Содержание летучих органических веществ (VOC)		
Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 840 г в литре готового к применению материала.		

These products are for professional painting only, and are not to be used for purposes other than those specified. The information on this TDS is based on present scientific and technical knowledge, and it is the responsibility of the user to take all necessary steps in order to ensure the suitability of the product for the intended purpose.

For Health and Safety information please refer to the Material Safety Data Sheet.

Copyright © 2008 PPG Industries, all rights reserved

February 2008

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Customer Service & Sales Group,
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775